

HEMISPHERE SUD et NORD

Peinture Acrylique Mat Velouté

INTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Haute décoration des murs et plafonds sur fonds courants et soignés en intérieur dans tous les types de pièces.
Travaux neufs et de rénovation.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat soyeux - Finition raffinée, agréable au toucher.
Faible odeur. Opacité remarquable.
Haute intensité des couleurs. Ne jaunit pas.
Très beau tendu du film avec un grain fin et arrondi.
Excellent rendement avec un grand confort d'utilisation.
Très lessivable de classe 1 selon EN -NF 13 300
Séchage rapide.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaques.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,37 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 39 % +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13 300)	: Classe 1 – Très lessivable
Rendement moyen par couche	: 11 à 13 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,08 à 0,09 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30 mn minimum Recouvrable : 4 h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 2 g/L de COV (calculé).

TEINTES : 2 Collections de teintes exclusives :

HEMISPHERE NORD : 30 coloris frais et subtils

HEMISPHERE SUD : 30 coloris chauds et envoutants

Existe en blanc en format de 5 L

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohérents et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie extérieure :

Nettoyage et décontamination par le FAÇACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clous)	Enduit Pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	ACRYMAX	ACRYMAX	COVABOIS	U'PRIM METAUX	ACRYMAX
	COVATEX	COVATEX	ACROFIX BOIS	ACROFIX METAUX	COVATEX
	ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYSTYL IMPRESSION	ACROFIX UNIVERSEL	UNIMETAL C4 Primaire	ACRYSTYL IMPRESSION
FINITION (1 à 2 couches)	HEMISPHERE	HEMISPHERE	HEMISPHERE	HEMISPHERE	HEMISPHERE

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL ou ACROFIX UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de type 6 à 8mm, pistolet AIRLESS
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau selon usage et outillage.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 2L en pré-teintés et 5 L en blanc uniquement

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com ou sur simple appel au : 0262 42 03 04
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.