

MAUVALU

Laque Alkyde Aux Paillettes D'Aluminium

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des métaux ferreux et non ferreux imprimés pour tous travaux neufs ou de rénovation.
Primaire et finition avec fonction anticorrosion

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect brillant et tendu.
Très haut pouvoir couvrant et garnissant.
Forte résistance à la rayure, frottements et chocs
Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
Application aisée avec faible risque de coulures.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles Métalliques : Avec traitements et impressions spécifiques préalables.
Anciennes peintures adhérentes alkydes : Directement après lessivage et matage préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

| | |
|---|--|
| Aspect en pot | : Peinture fluide |
| Densité | : 1,10 +/- 0,05 |
| Extrait sec volumique calculé | : 44 % +/- 2 |
| Point éclair | : Supérieur à 21°C |
| Rendement moyen par couche | : 12 à 14m ² par L (Selon nature et état du support). |
| Séchage (20°C et 65% de HR) | : Hors poussière : 2h minimum. Recouvrable : 6h minimum. |
| Classification AFNOR | : Famille I, classe 4a |
| COV (Cat. A/i) : valeurs limites en UE = 500 g/L (2010) | : Ce produit contient au maximum : 499 g/L de COV (calculé) |

TEINTES : Aspect Aluminium



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

| | ACIERS CARBONES | ACIER GALVANISE |
|---|--|--|
| IMPRESSION (1 couche) | Dégraissage – Nettoyage St2 ou décapage Sa2 ½ MAUVALU COVAFER | Dérochage chimique ou mécanique ACROFIX METAUX U'PRIM METAUX |
| FINITION (2 à 3 couches selon ambiance corrosive) | MAUVALU | MAUVALU |

Remarques :

Sur ancienne peinture alkyde

: Directement après lessivage et léger matage des laques brillantes

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau laqueur, pistolet AIRLESS ou HVLP (nous consulter)
Dilution : Prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0.5 L – 2,5 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04. Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.