

MAUVILACITH

Peinture à base de résines acryliques en solution



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Peinture de protection et de décoration pour tous travaux neufs ou de rénovation en extérieur.
Revêtement de façade de type D2 selon la norme NF T 84-403.
Permet de traiter les arrêts de revêtement en pied de façade sur les systèmes RETIPLAST et FISSUREX

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat.
Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports neufs ou peints, résiste à l'alcalinité des supports.
Bon pouvoir couvrant et facilité d'application, sans risque majeur de coulures.
Hydrofuge et microporeuse permettant de laisser respirer le support et favorisant l'évacuation de l'humidité interne des murs
Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux embruns salins (recommandée en bord de mer).
Séchage rapide hors poussière évitant l'empoussièrement pendant le séchage en surface.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques : Bétons, ciments (directement après préparation des supports).
Anciennes peintures adhérentes : Directement après matage léger préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture gélifiée thixotropique
Densité	: 1,54 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 52 % +/- 2
Point éclair	: Supérieur à 21° C
Rendement moyen par couche	: 7.5 à 8.5 m ² par l (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,12 à 0,13 l/ m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b1

COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 430 g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 429 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc et teintes Pastel et Medium

Couleur Pastel P et Médium M du Nuancier CREATION PLUS.
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Décontamination des fonds :

Traitement avec le FACACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF DU SYSTEME

	Maçonnerie extérieure Béton NEUF	Maçonnerie extérieure Béton ANCIEN PEINT	Métaux ferreux (agrafe, têt de clous)
IMPRESSION (1 couche)	MAUVILACITH Dilué à 5%	U PRIM UNIVERSEL	UNIMETAL C4 Primaire
FINITION (2 couches)	MAUVILACITH	MAUVILACITH	MAUVILACITH

Remarques :

Sur fonds douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
Sur métaux non ferreux déroché : Impression par U'PRIM métaux
Sur PVC (Ex : conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau poil 13 mm du type Fil Jaune, pistolet AIRLESS.
Dilution : Prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 à 5mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 2.5 L - 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.Quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.