

MAUVINYL 120



Peinture de finition mate, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Intérieur



Destination	Protection et décoration des murs et plafonds en intérieur. Travaux neufs et de rénovation en pièces sèches.
Propriétés	Finition courante. Bon rendement. Lavable. Séchage rapide. Economique.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide épais.
Masse volumique	1,60 Kg/L.
Extrait sec	En volume : 42% En poids : 65%
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/L. Ce produit contient au maximum 2 g/L.
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Mat.
Brillant spéculaire (angle de 60°)	< 10
Rendement	8 à 9m ² /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors poussière : 30 min Sec au toucher : 1 h Recouvrable : 3 h
Teintes	Blanc. Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC. (Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).
Conditionnements	2,5L – 6L – 12L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

MAUVINYL 120

Mise en œuvre

Dilution	Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Pistolet airless : 5% maximum à l'eau.
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles). Rouleau Anti-goutte ou Murs et plafonds (poils 12mm). Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports admissibles	<u>Neufs</u> : Béton et liants hydrauliques, dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents), enduits de peinture. <u>Anciens</u> : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, revêtus d'une ancienne peinture adhérente.
Préparation des supports	Non revêtus : Voir tableau. Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.
Application	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couches	Finition
Murs intérieurs	Enduits de plâtre	Brossage et époussetage	ACROFIX UNIVERSEL ou MAUVINYL 120 dilué à 10% d'eau	2 couches de MAUVINYL 120 à 5 heures d'intervalle.
	Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage		
	Plaques de plâtre cartonnées	Brossage et époussetage		

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes).

Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.