

MURCOAT

Revêtement Semi-Epais Velouté de type D3 à base de résines acrylique

~~INTERIEUR~~



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des façades extérieures
Travaux neufs et de rénovation

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat velouté.
Très haut pouvoir couvrant et garnissant masquant les irrégularités du support.
Elastique et résistance élevée à la saponification permettant de restaurer l'imperméabilité des anciens revêtements (Crépis, enduits projetés...)
Masque les microfissures et le micro faïençage
Excellente résistance aux intempéries et aux UV. Faible sensibilité aux salissures.
Résistant aux attaques fongicides des climats tropicaux.
Imperméabilité aux eaux de ruissellement tout en assurant une diffusion de la vapeur d'eau.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie	: Bétons, enduits ciments imprimés préalablement
Anciens revêtements	: Enduit monocouche, crépis, ancienne imperméabilisation

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture grasse
Densité	: 1,34 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 42% +/- 2
Rendement par couche	: 4.6 à 5 m ² /L
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 4h minimum. Recouvrable : 24h minimum.
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 40 g/L (2010).	: Ce produit contient au maximum : 39 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc et Teintes PASTEL

Teintes Pastel des nuanciers : CREATION PLUS, EXPRESSION et HARMONIE
Les teintes ayant un coefficient absorption solaire supérieur à 0,7 sont déconseillées (Voir DTU 59.1).
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

NEUF : Conforme au DTU 59.1 et règles de l'art.

ANCIENS FONDS : Les anciennes peintures ou anciens fonds devront être grattés, brossés, lavés à l'eau haute pression puis traités à l'aide du **FACACLEAN**

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	IMPRESSION	1 ^{ère} couche	2 ^{ème} couche
Sur supports neufs	ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL MURCOAT DILUE 5% EAU	MURCOAT	MURCOAT
Sur anciens revêtements adhérents	ACROFIX UNIVERSEL	MUROCAT	MURCOAT

APPLICATION :

Matériel	: Rouleau à poil long, (brosse uniquement pour les petites surfaces et rechapis).
Application	: Grassement en déposant plus le produit qu'en l'appliquant. NE PAS DILUER les couches Intermédiaires et de finition.
Dilution	: Produit prêt à l'emploi, dilution possible de 6% d'eau uniquement en Primaire.
Agitation	: Agiter 3 mn avant emploi.
Température support	: Inférieure à 35°C en surface, sans risque d'averse durant les 4 premières heures de séchage.
Hygrométrie relative de l'air	: Inférieure à 80%.
Nettoyage du matériel	: A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 2.5L – 6L – 12L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.