

# Vernilux Spécial Marine

## Vernis Alkyde-Uréthane pour BOIS

INTERIEUR



EXTERIEUR

### DESTINATION GENERALE :

Vernis de haute protection et de décoration pour boiseries (huisserie, porte, bardage, volet, meuble, etc.) en intérieur et extérieur soumis à une forte exposition aux ambiances marines.

Peut être utilisé comme vernis sur parquet mais à faible trafic.

ATTENTION : Ce type de vernis ne peut être appliqué sur des bois contenant des agents antioxydants (Iroko, Teck, Keruing, etc. )

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect brillant profond, peu sensible à la rayure tout en laissant apparaître l'aspect naturel du bois.

Bonne tenue des teintes et du brillant dans le temps.

Lavable et lessivable. Entretien facile.

Excellente résistance aux intempéries, aux ambiances agressives et aux expositions régulières aux UV.

Application aisée.

Bonne souplesse.

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles bois

: Avec préparation et traitement préalables.

Anciens vernis adhérents

: Directement après ponçage très fin préalable.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (incoloré) :

Aspect en pot	: Vernis translucide fluide
Densité	: 0,90 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 45% +/- 2
Point éclair	: Supérieur à 21°C
Rendement moyen par couche	: 11 à 13 m <sup>2</sup> par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,08 à 0,9 L/m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 2 h minimum Recouvrable : 6 h minimum pour ponçage
Classification AFNOR	: Famille I, classe 4a
COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 400 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 399 g/L de COV (calculé)

**TEINTES : INCOLORE**

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

**Rappel :** L'humidité du bois brut doit être conforme aux règles du DTU 59.1 et 36 (entre 10-12% en intérieur et maxi 18% en extérieur).

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois et dérivés	Anciens vernis
<b>IMPRESSION</b> (1 couche)	VERNILUX SPECIAL MARINE	NON
<b>INTERMEDIARE</b> (1 couche)	Ponçage et arasage léger VERNILUX SPECIAL MARINE	Ponçage léger VERNILUX SPECIAL MARINE
<b>FINITION</b> (2 couches)	VERNILUX SPECIAL MARINE	VERNILUX SPECIAL MARINE

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse, rouleau laqueur.  
**Dilution** : Sans.  
**Agitation** : Agiter 3 à 5mn.  
**Nettoyage du matériel** : White Spirit.

**CONDITIONNEMENT : 0,5 L - 2,5 L – 12 L**

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponibles sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.  
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

## CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.