ACRYSPORT

Peinture de traçage et de marquage

INTERIEUR EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

ACRYSPORT est une peinture de traçage et de marquage en phase aqueuse, sur béton et sur revêtement hydrocarboné
Elle est destinée aux traçages des sols sportifs mais aussi à la décoration et au marquage urbain (Exemple : piste cyclable, parking PMR, voiture électrique, zone de danger)
ACRYSPORT a été formulée pour une haute résistance même en milieu tropical humide.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Excellente résistance à l'abrasion, aux UV, à la pluie, ainsi qu'aux carburants et graisses
Séchage rapide permettant d'appliquer plusieurs couches dans la même journée.
De par sa faible odeur et sa faible teneur en COV, contribue à un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques	: Chapes et dalles ciment, béton surfacé non glacé ou déroché.
Subjectiles bitumineux	: Les enrobés neufs devront avoir été appliqués au minimum 1 mois avant mise en peinture. Les enrobés à froid doivent être âgés d'un mois minimum.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

Aspect en pot	:	Peinture pâteuse
Densité	:	1,50 +/ - 0,05
Extrait sec pondéral réel	:	68 % + / - 2
Extrait sec volumique calculé	:	53 % +/- 2
Rendement moyen par couche	:	3 à 4.5 m² par l
Consommation moyenne par couche	:	0,22 à 0.33 l / m²
Séchage (20°c et 65% de HR)	:	Hors poussière : 15 mn minimum Recouvrable : 4 heures
Circulation	:	trafic léger : 1 jour / Intense : 6 jours
Classification AFNOR	:	Famille I, classe 7b2

TEINTES* : RAL 1001 ; RAL 3014 ; RAL 5012 ; RAL 1023 ; RAL 3009 ; RAL 3020 ; RAL 6024

* : Pour les grands chantiers supérieurs à 1000 m², possibilité d'étude de réalisation d'autres teintes

Edition :Mai 2018 Version : 1 annule et remplace version antérieure

MAUVILAC : rue F Jackson - CS61114 – 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 78 62

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds à base de liant hydraulique :

Conforme au DTU 59.3 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs, non gras et secs à l'application. Porosité et légère rugosité facilitent la pénétration et l'adhérence. Le test de la goutte d'eau doit être inférieur à 2mn.
Les supports hydrauliques neufs devront avoir fait l'objet d'un séchage de plus de 28 Jours.
De manière générale, toutes traces de laitance de ciment, huiles, caoutchouc de passage de roues, etc., devront être éliminés.
Les fonds hydrauliques glacés et les anciens fonds dégradés en surface devront être préparés par abrasion (grenaillage, ponçage diamanté, sablage…).

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Béton - Ciment	Béton glacé	Revêtement hydrocarboné	Enrobés à froid (âgés d'un mois minimum)
PREPARATION DES FONDS (non exhaustif, voir DTU 59.3 sur sols hydrauliques)	Dépoussiérage Nettoyage Lavage haute pression si nécessaire sur sols anciens	Travaux abrasion Dépoussiérage OU Dérochage Lavage-Neutralisation Séchage	Séchage de 1 mois afin d'éviter les remontées d'huile	Dépoussiérage Lessivage si nécessaire Séchage
PREMIERE COUCHE (1 couche à 300 g/m²)	**ACRYSPORT** dilué à 5-10% d'eau	**ACRYSPORT** dilué à 5 – 10% d'eau	**ACRYSPORT**	**ACRYSPORT**
SECONDE COUCHE (1 seconde couche à 400 -500 g/m²)	**ACRYSPORT non dilué ou 5% maxi**			

.

APPLICATION :

Matériel : Rouleau poil de 10/ 13 mm, machine Airless
Dilution : Produit prêt à l'emploi, peut être dilué à 5% selon support et type d'utilisation
Agitation : Agiter 2 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : Eau.

CONDITIONNEMENT : 2.5 L - 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et à des températures inférieures à 35°c.

Edition :Mai 2018 Version : 1 annule et remplace version antérieure