

Peinture de finition mate, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Intérieur et
Extérieur abrité



Destination	Protection et décoration des murs et plafonds. Travaux neufs et de rénovation en pièces sèches.
Propriétés	Finition mate d'une blancheur lumineuse Bon rendement. Séchage rapide. Economique pour tous travaux courants
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,61 Kg/L. +/- 0.05
Extrait sec	En volume : 40% +/- 2
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/L. Ce produit contient au maximum 2 g/L.
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Mat.
Rendement	7 à 9 m ² /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors poussière : 30 min Sec au toucher : 1 h Recouvrable : 3 h
Teintes	Blanc. Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC. (Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).
Conditionnements	12L
Conservation	18 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

MIKACRYL

Mise en œuvre

Dilution	Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer sauf en impression.
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles). Rouleau pour Murs et plafonds (poils 13mm).
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports admissibles	<u>Neufs</u> : Béton et liants hydrauliques, plaques de plâtre, enduits de peintre.... <u>Anciens</u> : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, revêtus d'une ancienne peinture adhérente acrylique.
Préparation des supports	Non revêtus : Voir tableau. Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.
Application	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs	Préparation	Sous-couches	Finition
Enduits de plâtre	Brossage et époussetage	MIKACRYL dilué à 5 à 10% d'eau	2 couches de MIKACRYL
Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage		
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage et époussetage		

Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.